weber.tec 905 (Plastikol 2)

Bitüm esaslı su yalıtım malzemesi

■Tanımı
Bitüm esaslı, UV ışınlarına dayanıklı, elyaf takviyeli, solventli, likit su yalıtım malzemesi.

■Avantajları
- Bitümlü membran tamirinde kullanım.
- UV'ye ve dış hava şartlarına dayanım.
- Yatay ve dikey yüzeylerde kullanılabilme özelliği.
- Birçok aside, kimyasallara, tuzlu suya ve endüstriyel gazlara dayanım.

■Uygulama alanı
- Eski bitümlü membranların, beton ve metal çatılar ile çinko çatı oluklarının su yalıtımında kullanılır.

■Uygulama yüzeyleri
- Çimento bazlı sıvalar ve şaplar,
- Brüt beton,
- Bitümlü membranlar,
- Metal çatılar ve çinko çatı olukları,
- Tuğla örme yüzeyler,
- Diğer tüm uygulama yüzeyleri için bize danışınız.

■Performans
- Renk: Siyah
- Yoğunluk: yaklaşık 1,1 kg/dm^3
- Kuru kalıntı oranı: yaklaşık % 60
- Yumuşama noktası: yaklaşık % 95 °C
- Su buharı difüzyon direnci: μ_{H2O} yaklaşık 8.000
- Su geçirimsizlik: 3 bar/200 saat

■Uygulama özellikleri
- Uygulanabilecek kat adedi: 1-3 kat
- Katlar arası bekleme süresi: 12 saat
- Kuruma süresi: 1-3 gün.

■ Uygulama şartları
- Ortam sıcaklığı: +1 °C ile +30 °C arası.
- Çok sıcak havalarda uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

■ Yüzey hazırlığı
- Yüzey kir, pas ve tozdan iyice arındırılmış, temiz ve sağlam olmalı, beton yüzeylerdeki çapaklar alınıp, çok gözenekli yüzeylerde perdahlamadan **weber.rep MA 200** veya **weber.rep HKS** ile yüzey düzeltme işlemi yapılmalıdır.
- Çimento esaslı ve/veya tozuyan yüzeyler uygulama öncesinde **weber.tec 902**, çok emici ve çok tozuyan yüzeyler ise **weber.prim max** ile astarlanmalıdır.

■ Uygulama
- **weber.tec 905**, fırça, rulo veya sprey yardımı ile tüm yüzeye uygulanmalıdır. Uygulama birden fazla kat halinde yapılacak ise katlar arasında 12 saat beklenmelidir.
- Eski bitümlü membranlarda **weber.tec 905** uygulaması öncesi, membran yüzeyindeki kabaran noktalar ve çatlaklar, **weber.tec 911** ile tamir edilmelidir.
- Hava şartları sebebiyle hasar görmüş çatılarda **weber.tec 905**, 2 kat halinde uygulanmalı ve iki katın uygulaması arasında tüm yüzeye cam elyaf donatı filesi uygulaması yapılmalıdır.

■ Uyarılar ve öneriler
- Kesinlikle yabancı malzemeler ilave edilmemelidir.
- Uygulama sonrasında kullanılan tüm aletler tiner yardımıyla temizlenmelidir.

■ Tüketim
- Metal yüzeylerde 270-360 ml / m^2
- Eski bitümlü membranlarda 450-730 ml / m^2
- Beton yüzeylerde 730-910 ml / m^2.

■ Ambalaj
Net 33 lt'lik teneke.

■ Uygulama aletleri
Fırça, rulo, sprey.

■ Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.
Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

BİLGİ İÇİNDİR

➢ *Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığında geçerlidir, düşük ısıda süre uzar, yüksek ısıda süre kısalır.*
➢ *Ürünün amacının dışında kullanılması ya da yukarıda belirtilen uygulama şartları ve önerilerine uyulmaması halinde oluşabilecek uygulama hatalarından* ***Saint-Gobain Weber Yapı Kim. San. ve Tic. A.Ş.*** *sorumlu değildir.*

weber SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber
Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Ansızca köyü Ansızca İç Kısım San. Sok. No: 284
35171 Kemalpaşa • İzmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
Faks : +90 (232) 397 08 00
www.weber.com.tr
info@weber.com.tr
ÇÖZÜM HATTI 0800 415 51 33
Weber ürünleri ISO 9001-ISO 14001 - OHSAS 18001 yönetim sistemleri standartlarına uygun tesislerde üretilmektedir.