

İzocam İzopan

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım	Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Camyünü	-	TS EN 14303
Yoğunluk	ρ	kg/m ³	100	+/-10%	-
En	W	mm	550	+/-1,5%	TS EN 822
Boy	L	mm	900	+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	t	mm	15	-1, +5	TS EN 823
Kaplama	-	-	Al-folyo + Sarı Camtülü	-	-
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ_D	W/m.K	0,031	-	TS 901
Isı İletim Direnci	R_D	m ² .K/W	0,45	-	-
Azami Hizmet Sıcaklığı	-	°C	200	-	-
Spesifik Isıl Kapasitesi *	c	kJ/(kg.K)	0,84	-	EN 12524
Dinamik Elastisite Modülü *	Edyn	kN/m ²	0,8	-	DIN 52214
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Torba + Mukavva Kutu	-	-
Diğer Bilgiler	Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C'dir.				

* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerlerdir.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Dikine konulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Halat çekmeden önce, kenarlara halatın altına gelecek şekilde boyutları en az 50x20 cm olan sert karton konulmalı.
- Depolama alanı yağmur, su baskını vb. durumlarında ıslanmayacak şekilde olmalı, kapalı alan tercih edilmeli.
- Levha torbaları, özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.
- Kutusu üzerinde belirtilen bilgilere uyulmalıdır.



TRCYIP2012/01

