

İzocam Klima Şiltesi

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım	Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Camyünü	-	TS EN 14303
Yoğunluk	ρ	kg/m ³	24	+/-10%	-
En	W	mm	1100	+/-1,5%	TS EN 822
Boy	L	mm	10000	+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	t	mm	50	-1, +5	TS EN 823
Kaplama	-	-	Al-folyo	-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	B-s1, d0	-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ_D	W/m.K	0,035	-	TS EN 12667 TS EN 12939
Isı İletim Direnci	R_D	m ² .K/W	1,40	-	-
Spesifik Isıl Kapasitesi *	c	kJ/(kg.K)	0,84	-	EN 12524
Dinamik Elastisite Modülü *	Edyn	kN/m ²	0,8	-	DIN 52214
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film	-	-
Diğer Bilgiler	Al-folyolu tarafta azami hizmet sıcaklığı 90 °C'dir.				

* Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerlerdir.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Şilte torbaları özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.



TRCYKS2012/01