

İzocam Kolektör Şiltesi

Özellikler	Sembol	Birim	Tanım		Tolerans	Standart
Malzeme	-	-	Camyünü		-	-
Yoğunluk	ρ	kg/m ³	11	14	-0 / +6	-
En *	W	mm	930		+/-1,5%	TS EN 822
Boy *	L	mm	19500		+/-2%	TS EN 822
Kalınlık	t	mm	50		-1 / +3 (T5)	TS EN 823
Kaplama	-	-	Kaplamasız, Siyah Boyalı		-	-
Yangına Tepki Sınıfı	-	-	A1		-	TS EN 13501-1
Isıl İletkenlik Beyan Değeri (10 °C)	λ_D	W/m.K	0,043	0,040	-	TS EN 13162
Isı İletim Direnci	R_D	m ² .K/W	1,15	1,25	-	TS EN 13162
Azami Hizmet Sıcaklığı	-	°C	250		-	-
Su Buharı Difüzyon Direnci **	μ	-	1		-	TS EN 12086
Spesifik Isıl Kapasitesi **	c	kJ/(kg.K)	0,84		-	EN 12524
Dinamik Elastisite Modülü **	Edyn	kN/m ²	0,8		-	DIN 52214
Ambalaj Malzemesi	-	-	PE Film		-	-
Diğer Bilgiler	Siyah boyalı olarak üretilir.					

* Yukarıda belirtilen teknik özellikler dışındaki teknik bilgiler, farklı ebatta ürünler veya farklı kaplama malzemeleri ile üretilen ürünler için İzocam'la irtibata geçiniz.

** Mineral yünler için teknik literatürden alınan değerdir.

Yükleme, Tahliye, Nakliye ve Depolama ile ilgili hatırlatmalar;

- Yağışlı havada kapalı alanda yapılmalı.
- İki kişi tarafından yüklenmeli ve boşaltılmalı.
- Birbiri üzerine yavaşça konulmalı.
- Sadece arka kapak açılarak tahliye edilmeli.
- Tahliye sıra ile yapılmalı.
- Yakın mesafelere sevk edilirken bile mutlaka branda örtülmeli.
- Nakliye ve depolama sırasında dikine konulmamalı.
- Depolama palet üzerinde yapılmalı ancak paletle üst üste istifleme yapılmamalı.
- Ambalajından çekilerek tutulmamalı.
- Malın üstüne basılmamalı, basamak yapılmamalı.
- Şilte torbaları özellikle köşeleri yere önce çarpacak şekilde atılmamalı, tüm ürünler yere yavaşça bırakılmalı.

